

Produktdatablad QVFR hvit system



QVFR Hvit system Brannhemmende maling, B-s1,d0

Egenskaper:

QVFR Hvit er et halogenfritt, vannbasert brannhemmende malings system for tre og tre-baserte produkter for innendørs bruk. Toppstrøk er ikke nødvendig. QVFR Hvit tilfredsstillende brann klasse B-s1,d0 | EN 13501-1:2007 +A1:2009, testmetode EN ISO 11925-2:2010, EN 13823:2014 +A1:2014 |. Testet til "Indoor Air Emissions".

QVFR Hvit etterlater en diffusjonsåpen overflate.

Tynn påføring: 200 µ total våt-film i strøk 1 og 2 til sammen.

Forberedelser:

Forsikre deg om at overflaten er tørr, ren og fri for støv før påføring.

Maksimum fuktighetsinnhold i underlaget: 17%

For å sørge for tilstrekkelig heft test produktet på et lite område først.

Påføring og dekning:

Rør grundig med mixer på lav hastighet i 3 min.

QVFR Hvit kan påføres med kost, rulle eller sprøyteutstyr. Hvis lakken skal påføres med sprøyte kan inntil 10% vann tilsettes. Rør godt. Anbefalt dyse fra .013 - .017 litt avhengig av trykk på sprøyte og temperatur på produktet. Under kalde forhold kan malingsboksen settes i en bønne med varmt vann. Sørg for å røre malingen jevnlig mens arbeidet pågår.

La strøk 1 tørke helt før strøk 2 påføres. Tørketid i normal innetemperatur er 1-2 timer avhengig av luftfuktighet.

Tørketid kan variere avhengig av temperatur og luftgjennomstrømning i rommet.

Strøk 1 med 100 µ og strøk 2 med 100 µ er tilsvarende 10m² per liter.

For å oppnå B-s1,d0:

Påfør første strøk med 100 µ QVFR Hvit 1, etterfulgt av andre strøk med 100 µ QVFR Hvit 2.

Vær oppmerksom på at QVFR Hvit 1 må være helt tørr før påføring av QVFR Hvit 2.

Pigmentering:

QVFR Hvit 2 kan pigmenteres med inntil 10% med for eksempel vannbasert brekk pasta fra en blandingmaskin.

FOR KOPPI AV TEST DOKUMENTER VENNLIGST KONTAKT BLOKJEMI NORGE AS.

Rengjøring og oppbevaring:

Legg alt verktøy i kaldt såpevann og rengjør siden med penselvask. Sørg for at lokket på malingsboksen er lukket og tett. Oppbevar i romtemperatur mellom 5° og 30° C.

Beskytt malingen fra frost og ikke la den stå på kaldt gulv.

Oppbevaringstid: 6 måneder fra produksjonsdato.

Vedlikehold:

Vegger malt med QVFR Hvit kan bli rengjort med en godt oppvridd klut. Små merker, riper og slitasje har ingen effekt på brannbeskyttelsesevnen. Store riper burde repareres med et nytt strøk av QVFR Hvit 2, 100 µ våtfilmtykkelse. Dersom det skal pusses opp: sørg for at overflaten er ren og fri for støv. Deretter påfør et strøk med QVFR Hvit 2, 100 µ våtfilmtykkelse

Helse & Sikkerhet:

Produktet er ikke brennbar.

Bruk beskyttelseshansker.

Bruk tettsittende og godkjent øyevern.

Må ikke svelges. Oppsøk lege dersom du opplever ubehag.

Kontakt med hud: Vask av med såpe og vann.

Hold produktet unna dyrefôr.

Avfall i samsvar med lokale forskrifter og myndigheter.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

VOC-innhold: < 10g/lit. EU grense for produkt av denne kategori (A/i) er 140 g/lit.

Biokjemi Norge AS | Øvrebø Industriområde 13 | NO-4715 Øvrebø | T:38153020



biokjemi.norge
BRANNHEMMENDE PRODUKTER REDDER LIV OG EIENDELER