

Multisealant A

Firestop Acrylic Sealant



Produktdatablad

MULCOL
INTERNATIONAL



Multisealant

Firestop Acrylic Sealant



Brannsikker
≤ 240 minutter



**Akustisk
isolasjon**
Rw 62 dB



Bestandighet
30 år



Overmalbart
etter 24 timer

Brannstoppende akrylisk forseglingsmiddel

Multisealant A er et akrylbasert brannstoppende forseglingsmiddel for brannbestandig tetting av sammenføringer og hull. Det gir en brannbestandig og røyksikker forsegling til tilknyttede rom. Multisealant A ekspanderer når det utsettes for varme og skaper en brannsikker forsegling

Multisealant A er en del av Mulcol® MultiSeal System.

Fordeler

- ✓ Brannmotstand ≤ 240 minutter
- ✓ CE-sertifisert
- ✓ Veldig høy akustisk isolasjon
- ✓ Miljø- og brukervennlig
- ✓ Hurtig og enkel installasjon
- ✓ Ingen behov for primer for bruk på de fleste overflater
- ✓ Tørker hurtig
- ✓ Forblir elastisk under bevegelse opptil 12.5 % (in acc. with ISO 11600)
- ✓ Malbart
- ✓ Bestandighet på 30 år

Bruksområder

- ✓ Solide gulv
- ✓ Stive vegger
- ✓ Fleksible vegger
- ✓ Sammenføringer i gulv opp til 100 mm
- ✓ Sammenføringer i vegger opp til 30 mm

Teknisk data

Farge	Hvit
Holdbarhet	18 måneder i uåpnet emballasje ved en temperatur mellom +10 °C og +30 °C
Påføringstemperatur	+5 °C til +30 °C
Temperaturmotstand	-20 °C til +70 °C
Fullstendig herdet	3 til 5 dager, avhengig av tykkelse og temperatur
LEED VOC	42 - 62 g/l
Reaksjon mot brann	Klasse D-s1, d1 som følge av EN 13501-1

Forpakning

	Innhold	Boks	Palle	Palle	Artikkelnummer
Patron	310 ml	12 stk.	128 bokser	1536 stk.	10101231

Forbrukstabell per patron på 310 ml

Skjøt bredde	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Skjøt dybde 12.5 mm	2.45 m ¹	1.65 m ¹	1.20 m ¹	1.00 m ¹	0.80 m ¹	0.60 m ¹	0.50 m ¹	0.40 m ¹	0.30 m ¹	0.25 m ¹
Skjøt dybde 15 mm	2.05 m ¹	1.35 m ¹	1.00 m ¹	0.80 m ¹	0.65 m ¹	0.50 m ¹	0.40 m ¹	0.30 m ¹	0.25 m ¹	0.20 m ¹
Skjøt dybde 25 mm	1.20 m ¹	0.80 m ¹	0.60 m ¹	0.50 m ¹	0.40 m ¹	0.30 m ¹	0.25 m ¹	0.20 m ¹	0.15 m ¹	0.10 m ¹

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Teknisk datablad (TDS)
- ✓ Sikkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installasjonsmanual
- ✓ CE sertifikat
- ✓ Utslippsrapporter
- ✓ Akustikkrapport

Godkjenninger

- ✓ Testet i henhold til EN 1366-4
- ✓ Klassifisering som følge av EN 13501-2
- ✓ Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1106
- ✓ ETA rapport 21/0111
- ✓ Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.biokjemi.no eller via www.mulcol.com



MultiSelector

Information



Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.