

## Produktdatablad QVFR Klar system



### QVFR system Brannhemmende lakk, B-s1,d0

#### Egenskaper:

QVFR Klar er et halogenfritt, vannbasert brannhemmende lakk system for tre og tre-baserte produkter for innendørs bruk. Toppstrøk er ikke nødvendig. QVFR tilfredsstiller brann klasse B-s1,d0 | EN 13501-1:2007 +A1:2009, testmetode EN ISO 11925-2:2010, EN 13823:2014 +A1:2014 |. Testet til "Indoor Air Emissions". TVOC, VOC og aldehyder er i samsvar med kravene i M1. QVFR Klar etterlater en diffusjonsåpen overflate. Tynn påføring: 200 µ total våt-film i strøk 1 og 2 til sammen.

#### Forberedelser:

Forsikre deg om at overflaten er tørr, ren og fri for støv før påføring. Maksimum fuktighetsinnhold i underlaget: 17% For å sørge for tilstrekkelig heft test produktet på et lite område først.

#### Påføring og dekning:

Rør grundig med mixer på lav hastighet i 3 min. QVFR Klar kan påføres med kost, rulle eller sprøyteutstyr. Hvis lakken skal påføres med sprøyte kan inntil 10% vann tilsettes. Rør godt. Anbefalt dyse fra .013 - .017 litt avhengig av trykk på sprøyte og temperatur på produktet. Under kalde forhold kan malingsboksen settes i en bøtte med varmt vann. Sørg for å røre malingen jevnlig mens arbeidet pågår. La strøk 1 tørke helt, og til en helt klar overflate, før strøk 2 påføres. Tørketid i normal innetemperatur er omtrent 1 time avhengig av luftfuktighet. Tørketid kan variere avhengig av temperatur og luftgjennomstrømning i rommet. Strøk 1 med 100 µ og strøk 2 med 100 µ er tilsvarende 10m<sup>2</sup> per liter, per strøk.

For å oppnå B-s1,d0:

Påfør første strøk med 100 µ QVFR Klar1, etterfulgt av andre strøk med 100 µ QVFR Klar 2. Vær oppmerksom på at QVFR Klar 1 må være helt tørr og klar før påføring av QVFR Klar 2.

#### Pigmentering:

QVFR 1 kan pigmenteres med inntil 5% med for eksempel vannbasert brekk pasta fra en blandingssmaskin.

FOR KOPI AV TEST DOKUMENTER VENNLIGST KONTAKT BLOKJEMI NORGE AS.

#### Rengjøring og oppbevaring:

Legg alt verktøy i kaldt såpevann og rengjør siden med penselvask. Sørg for at lokket på malingsboksen er lukket og tett. Oppbevar i romtemperatur mellom 5° og 30° C. Beskytt malingen fra frost og ikke la den stå på kaldt gulv. Oppbevaringstid: 6 måneder fra produksjonsdato.

#### Vedlikehold:

Vegger malt med QVFR Klar kan bli rengjort med en godt oppvridd klut. Små merker, riper og slitasje har ingen effekt på brannbeskyttelsesevnen. Store riper burde repareres med et nytt strøk av QVFR Klar 2, 100 µ våtfilmtykkelse. Dersom det skal pusses opp: sørg for at overflaten er ren og fri for støv. Deretter påfør et strøk med QVFR Klar 2, 100 µ våtfilmtykkelse

#### Helse & Sikkerhet:

Produktet er ikke brennbar. Bruk beskyttelseshandsker. Bruk tettsittende og godkjent øyevern. Må ikke svelges. Oppsøk lege dersom du opplever ubehag. Kontakt med hud: Vask av med såpe og vann. Hold produktet unna dyrefôr. Avfall i samsvar med lokale forskrifter og myndigheter. Oppbevares utilgjengelig for barn.

VOC-innhold: < 10g/lit. EU grense for produkt av denne kategori (A/i) er 140 g/lit.

Biokjemi Norge AS | Øvrebø Industriområde 13 | NO-4715 Øvrebø | T:38153020



biokjemi.norge

BRANNHEMMENDE PRODUKTER REDDER LIV OG EIENDELER