



biokjemi.norge

BRANNHEMMENDE PRODUKTER REDDER LIV OG EIENDELER

PRODUKT 92.
ES/VFR
KLAR / HVIT BRANNHEMMENDE MALING

ES/VFR Klar / Hvit Brannhemmende maling/lakk er anvendelig og lett å bruke. ES/VFR brukes på trebaserte produkter som for eksempel gran og sponplater. Kontakt Biokjemi Norge for mer informasjon. Produktet tilfredsstillende klassifisering B s1 d0, EU Standard EN13501-1:2007 +A1:2009/ EN ISO11925-2: 2010/ EN 13823: 2014. ES/VFR brukes innvendig, kontakt Biokjemi Norge for mer informasjon.

Klargjøring

Sørg for at overflaten er tørr, ren og støvfri før ES/VFR påføres. ES/VFR må røres grundig før bruk (3-5 min med mikser) og rør regelmessig under påføring.

Påføring

ES/VFR kan påføres med pensel, rulle eller sprøytes. Kan tynnes med 5-10 % i vann. Bør oppvarmes til romtemperatur, eller maks til 35 °C.

For å oppnå klassifisering som nevnt over må det påføres to strøk med en dekning på 12m² pr. liter. Eller 2 x 85µ. Hvert strøk vil ta fra 1-4 timer å tørke, avhengig av luftfuktighet og varme. Ved høy luftfuktighet kan overflaten bli hvit, lakken må da tørke til den blir klar før neste strøk kan påføres.

Dekkevne: ES/VFR for å tilfredsstillende B s1 d0 skal produktet legges i to strøk a 2x85µ ved bruk av rull eller pensel. Ved sprøyting kan man legge 1 strøk med 170µ.

Tilsvarende 5-6 m² pr. liter totalt for 2 strøk.

Det er påkrevd at ES/VFR påføres et beskyttende toppstrøk. For ytterligere informasjon kontakt Biokjemi Norge AS for råd og veiledning.

Hudkontakt:	Skulle grundig med rennende vann. Ta av tilsølt tøy, klokker og liknende. Vask med mye såpe og
-------------	--

	vann før produktet tørker. Ved tvil eller ved vedvarende symptomer - søk legehjelp.
Øyekontakt:	Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. Kontakt lege hvis besvær vedvarer.
Innånding:	Hvis den skadede ikke puster, gi kunstig åndedrett. Sørg for frie luftveier. Frisk luft, varme og hvile, helst i bekvem halvsittende stilling. Legebehandling ved åndedrettsbesvær.
Svelging:	Gi noe å drikke, for eksempel vann, melk, saft. Ikke fremkall brekninger. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Importør:
 Biokjemi Norge AS
 Postboks 45 NO
 4705 Øvrebø
 Tlf +47 38 153020
 e-post: post@biokjemi.no
 web: www.biokjemi.no
 Produsent:
 Intumescent Systems Ltd